

Beständigkeitsliste

3470 // DUAL BARRIER

Material:	Latex, gelb Chloropren, blau
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374



Beschreibung

NITRAS DUAL BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Chloropren, blau (Farbcode: 2243), Länge 30 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, beständig gegen Öle und Fette, flexibel, PSA-Risikokategorie III

Materialstärke (ca.)	mm
Finger	0,70
Innenhand	0,70
Stulpe	0,70

Chemikalie	CAS-Nummer	Aggregatzustand	Durchbruchzeit
1,1,1-Trichlorethan	71-55-6	flüssig	5
1,1,1-Trichlorethan (Methylchloroform)	71-55-6	flüssig	8
1,1-Dichlorethan	75-34-3	flüssig	5
1,2,3-Trichlorpropan	96-18-4	flüssig	10
1,2,3-Trimethylbenzol	526-73-8	flüssig	7
1,2,4-Trimethylbenzol	95-63-6	flüssig	7
1,2-Dichlorbenzol zur Analyse	95-50-1	flüssig	10
1,2-Dichlorbenzol	95-50-1	flüssig	10
1,2-Dichlorethan	107-06-2	flüssig	0
1,2-Phenylendiamin	95-54-5	flüssig	30
1,2-Propandiol	57-55-6	flüssig	>480
1,2-Propandiol (zur Synthese)	57-55-6	flüssig	>480
1,4-Dichlorbenzol	106-46-7	flüssig	10
1,4-Dioxan	123-91-1	flüssig	5
1,6-Hexamethylendiisocyanat (HDI)	822-06-0	flüssig	120
1-Amino-2-Hydroxynaphthalin-4-Sulfonsäure (zur Phosphatbestimmung)	116-63-2	fest	>480
1-Bromnaphthalin	90-11-9	flüssig	10
1-Butoxy-2-Propanol	5131-66-8	flüssig	180
1-Chloronaphthalen	90-13-1	flüssig	5
1-Methoxy-2-Propanol	107-98-2	flüssig	180
1-Methoxy-2-Propylacetat	108-65-6	flüssig	30
1-Methoxypropan-2-ol	107-98-2	flüssig	120
1-Methyl-2-pyrrolidon	872-50-4	flüssig	5
1-Naphthylamin	134-32-7	fest	>480
2,4-Dinitrophenylhydrazin	119-26-6	fest	>480
2-Butanon (MEK)	78-93-3	flüssig	8
2-Butoxyethanol	111-76-2	flüssig	>480
2-Butoxyethylacetat	112-07-2	flüssig	25
2-Ethoxyethanol	110-80-5	flüssig	100
2-Ethoxyethylacetat	111-15-9	flüssig	40
2-Ethylhexylacrylat	103-11-7	flüssig	20
2-Hexanol	626-93-7	flüssig	160
2-Hydroxyethylmethacrylat	868-77-9	flüssig	60
2-Mercaptoethanol	60-24-2	flüssig	10
2-Methoxy-1-Methylethylacetat	108-65-6	flüssig	10
2-Methoxyethanol	109-86-4	flüssig	120
2-Methoxyethylacetat	110-49-6	flüssig	30

2-Naphthol	135-19-3	fest	>480
2-Phenoxyethanol	2386-54-2	fest	>480
2-Piperazin-1-ylethylamin	140-31-8	flüssig	20
Diphenylmethandiisocyanat	9016-87-9	flüssig	80
"4,4'-Dicyclohexylmethandiisocyanat (H12MDI), Hauptbestandteil, Isomergemisch"	5124-30-1	flüssig	80
4-Methylpentan-2-on	108-10-1	flüssig	10
4-tert-Butylphenol (p-tert-Butylphenol / ptBP)	98-54-4	flüssig	10
ACIDO NITRICO TECNICO	7697-37-2	flüssig	30
ACRIFIX® ZR 0190	80-62-6	flüssig	80
ARALDITE® 2021 A	80-62-6;79-41-4	flüssig	130
ARALDITE® 2033 A, Fa. Huntsman	1675-54-3;2425-79-8	flüssig	>480
Abbeizer /Graffittientferner ABZ10	34590-94-8, 107-98-2, 141-97-9, 78-40-0	flüssig	10
Abbeizer /Graffittientferner ABZ20	34590-94-8, 111-90-0, 34590-94-8, 69011-36-5, 96-48-0, 67-68-5, 8028-48-6	flüssig	10
Abbeizer /Graffittientferner ABZ30	67-68-5, 104-57-4, 142-16-5, 67762-38-3, 112-34-5, 34590-94-8, 102-71-6, 100-51-6, 111-42-2, 3470-98-2, 64-18-6, 79-14-1	flüssig	10
Abbeizer /Graffittientferner ABZ40	67-56-1, 107-98-2, 141-43-5, 6901-36-5;577-11-7, 123-86-4, 112-07-2, 108-65-6, 78-40-0, 67-68-5, 78-93-3	flüssig	10
Abbeizer / Graffittientferner ABZ50	67-68-5, 112-34-5, 34590-94-8, 111-90-0, 102-71-6, 100-51-6, 67-56-1, 107-98-2, 141-43-5, 34590-94-8, 111109-77-4, 123-86-4, 64-18-6, 78-93-3, 96-48-0, 108-94-1, 1305-62-0, 1317-65-3, 1310-58-3, 497-19-8	flüssig	10
Abbeizer /Graffittientferner ABZ60	112-34-5, 108-01-0, 67-56-1, 646-06-0, 123-86-4, 109-87-5, 67-64-1, 123-42-2	flüssig	10
Accusäure	7664-93-9	flüssig	>480
Acecool 5679	10049-36-2, 82801-62-5, 10043-35-3	flüssig	60
Acetaldehyd	75-07-0	flüssig	10
Aceton	67-64-1	flüssig	10
Aceton zur Analyse EMSURE ACS,ISO,Reag. Ph Eur	67-64-1	flüssig	10
Aceton-Reiniger (100% Aceton)	67-64-1	flüssig	10
Acetonitril	75-05-8	flüssig	8
Acetonitril 20%	75-05-8	flüssig	30
Acetonitril 30%	75-05-8	flüssig	10
Acetonitril 50%	75-05-8	flüssig	8
Acetonitril 70%	75-05-8	flüssig	8
Acetonitril zur Analyse	75-05-8	flüssig	8
Acetylaceton	123-54-6	flüssig	10
Acetylen (gelöst), Acetylen N26, Acetylen Altop	74-86-2	flüssig	5
Acid black 1 og CI20470 100%	1064-48-8	flüssig	>480
Acid orange 7 og CI 15510 100%	366-96-5	chemical-sheet.state-of-aggregation	>480
Acid red 33 og CI 17200 0,6%	3567-66-6	flüssig	>480
Acid red 52 og CI 45100 0,6%	3520-42-1	flüssig	>480
Acid violet 43 og CI 60730 100%	4430-18-6	flüssig	>480
Acid yellow 3 CI 47005 100%	8004-92-0	flüssig	>480
Acmosol 130-22, Fa. Acmosol Chemie KG	64742-49-0;64742-49-0;67-63-0;67-64-1	chemical-sheet.state-of-aggregation	60
Acmosol 130-70, Fa. Acmosol Chemie KG	64742-95-6	flüssig	60
Acrifix CA 0020	27138-31-4;94-36-0	flüssig	>480
Acryl-Dichtungsmasse 395	55965-84-9	flüssig	>480
Acrylamid 40 % in Wasser	79-06-1	flüssig	>480
Acrylamid Fest	79-06-1	fest	>480
Acrylnitril	107-13-1	flüssig	80
Akkusäure (25% Schwefelsäure)	7664-93-9	flüssig	>480
Altöl		flüssig	60
Aluminium	7429-90-5	fest	>480
Aluminium-Siliciumpulver	11145-27-0	fest	>480
Aluminiumpulver	7429-90-5	fest	>480
Aluminiumsulfat	16828-12-9	fest	>480
Ameisensäure 10%	64-18-6	flüssig	>480
Ameisensäure 50%	64-18-6	flüssig	360
Ameisensäure 90%	64-18-6	flüssig	60
Amidosulfonsäure	5329-14-6	fest	>480
Ammoniak	7664-41-7	gasförmig	7
Ammoniak (Gas)	7664-41-7	gasförmig	7
Ammoniak (wasserfrei)	7664-41-7	gasförmig	7
Ammoniak 10%	1336-21-6	flüssig	>480
Ammoniak 100%	7664-41-7	fest	7
Ammoniakhydroxid 25%	1336-21-6	flüssig	>480
Ammoniaklösung 1%	1336-21-6	flüssig	>480
Ammoniaklösung 5%	1336-21-6	flüssig	>480
Ammonium-persulfat 10%	7727-54-0	flüssig	>480
Ammonium-persulfat 100%	7727-54-0	fest	>480
Ammoniumacetat	631-61-8	fest	>480
Ammoniumcarbamat (zur Analyse)	1111-78-0	fest	>480
Ammoniumcarbonat	10361-29-2	fest	>480
Ammoniumchlorid	12125-02-9	fest	>480
Ammoniumfluorid	12125-01-8	flüssig	>480
Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat	12054-85-2	fest	>480
Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat (zur Analyse)	12054-85-2	fest	>480
Ammoniumhydrogencitrat (zur Analyse)	3012-65-5	fest	>480
Ammoniummetavanadat	7803-55-6	fest	>480
Ammoniummonochloracetat	15455-96-6	fest	>480
Ammoniummonovanadat (zur Analyse)	7803-55-6	fest	>480
Ammoniumnitrat	6484-52-2	flüssig	>480
Ammoniumoxalat	1113-38-8	fest	>480
Ammoniumoxalat-Monohydrat (zur Analyse)	6009-70-7	fest	>480
Ammoniumsulfamat (zur Analyse)	7773-06-0	fest	>480

Ammoniumsulfat (zur Analyse)	7783-20-2	fest	>480
Ammoniumsulfid	12135-76-1	flüssig	>480
Ammoniumtartrat (zur Analyse)	3164-29-2	fest	>480
Ammoniumthiocyanat (zur Analyse)	1762-95-4	fest	>480
Ammoniumthiosulfat	7783-18-8	fest	>480
Ammoniumfluorid	12125-01-8	fest	>480
Amylacetat	628-63-7	flüssig	5
Amylalkohol 99%	71-41-0	flüssig	>480
Anilin	62-53-3	flüssig	30
Antimon(III)-chlorid (zur Analyse)	10025-91-9	fest	>480
Antimon(III)-oxid	1309-64-4	fest	>480
Antimonpentachlorid	7647-18-9	flüssig	>480
BATH: HEEF 25 LIQUID (290 g/l)	1333-82-0	flüssig	>480
BAYDUR PUL 20PL10	25791-96-2; 26401-97-8	flüssig	>480
BSL 10 Lösungsmittelbasierte aromatenfreie Beschichtungsstoffe	64742-48-9; 246538-78-3	flüssig	10
BSL 20 Lösungsmittelbasierte aromatenfreie Beschichtungsstoffe	64742-48-9; 246538-78-3; 34590-94-8	flüssig	10
BSL 30 Lösungsmittelbasierte aromatenfreie Beschichtungsstoffe	64742-95-6; 1330-20-7; (EG-NR.905-588-0); 64742-95-6	flüssig	10
BSL 40 Lösungsmittelbasierte aromatenfreie Beschichtungsstoffe	64742-48-9; 246538-78-3; 34590-94-8	flüssig	10
BSL 50 Lösungsmittelbasierte aromatenfreie Beschichtungsstoffe	64742-95-6; 330-20-7; (EG-NR. 905-588-0); 64742-95-6; 100-41-4	flüssig	10
BSL 60 Lösungsmittelbasierte aromatenfreie Beschichtungsstoffe	64742-95-6; 1330-20-7; (EG-NR.905-588-0); 123-86-4; 107-98-2; 111-76-2; 64742-95-6; 100-41-4	flüssig	10
BSW 10 Wasserbasierte Beschichtungsstoffe; Kunstharzdispersion	1312-76-1; 68855-54-9	flüssig	>480
BSW 20 Wasserbasierte Beschichtungsstoffe; Kunstharzdispersion	25322-68-3; 2634-33-5; 2682-20-4; 55965-84-9; 34590-94-8	flüssig	>480
BSW 30 Wasserbasierte, lösungsmittelhaltige Beschichtungsstoffe	2634-33-5; 2682-20-4; 55965-84-9; 34590-94-8; 107-41-5; 112-34-5	flüssig	>480
BSW 40 alkalische, wasserbasierte Beschichtungsstoffe	1312-76-1; 68855-54-9	flüssig	>480
BSW 50 Wasserbasierte, lösungsmittelhaltige Beschichtungsstoffe	68855-54-9; 13463-41-7; 112-34-5; 2634-33-5; 2682-20-4; 26530-20-1; 34590-94-8; 34123-59-6; 55406-53-6; 886-50-0	chemical-sheet.state-of-aggregation-	>480
BSW 60 Ätzende, Wassrbasierte Beschichtungsstoffe	1305-62-0	flüssig	>480
Bariumchlorid	10361-37-2	fest	>480
Bariumchlorid-Dihydrat	10326-27-9	fest	>480
Bariumchlorid-Dihydrat (zur Analyse)	10326-27-9	fest	>480
Bariumchlorid-Dihydratlösung (10% in Wasser)	10326-27-9, 7732-18-5	flüssig	>480
Bariumchlorid-Dihydratlösung 10%	10326-27-9; 7732-18-5	flüssig	>480
Bariumhydroxid-Octahydrat (zur Analyse)	12230-71-6	fest	>480
Bariumnitrat (zur Analyse)	10022-31-8	fest	>480
Bariumsulfat (chemisch rein)	7727-43-7	fest	>480
Benzin / Super Benzin		flüssig	10
Benzin 80/110 (reinst)	64742-49-0, 110-54-3	flüssig	30
Benzol	71-43-2	flüssig	10
Benzylalkohol	100-51-6	flüssig	80
Benzylbutylphthalat	85-68-7	flüssig	>480
Benzylnicotinat		fest	>480
Blei	7439-92-1	flüssig	>480
Butan-1-ol (1-Butanol)	71-36-3	flüssig	>480
Butanon 10%	78-93-3	flüssig	10
Butanon, MEK, Methyl ethylketon, Ethylmethylketon, 2-Butanon, beta-Ketobutan	78-93-3	flüssig	8
Butylacetat	123-86-4	flüssig	40
Butylamin	109-73-9	flüssig	80
Butyldiglykol	112-34-5	flüssig	>480
Butylglykol	111-76-2	flüssig	>480
Butylglykolacetat	112-07-2	flüssig	20
Butylhydroxytoluol	128-37-0	flüssig	0
Butylmethylether	1634-04-4	flüssig	0
CLORETO FERRICO 40%	7705-08-0	flüssig	>480
Calciumchlorid	10043-52-4	flüssig	>480
Calciumchlorid-Lösung 33/35%	10043-52-4	flüssig	>480
Calciumchloridlauge 34%	10043-52-4	flüssig	>480
Calciumfluorid (gefällt, rein)	7789-75-5	flüssig	>480
Chemflake Special	100-42-5; 79-41-4; 75-57-0; 123-31-9	flüssig	10
Chlorbenzol	108-90-7	flüssig	10
Chlorierte Biphenyle	1336-36-3	flüssig	10
Chloroform	67-66-3	flüssig	5
Chromsäure 50%	7738-94-5	flüssig	>480
Cumol (Iso-Propylbenzol)	98-82-8	flüssig	>480
Cyclohexan	110-82-7	flüssig	30
DESMODUR B9M10	39420-98-9; 5873-54-1; 101-68-8; 25686-28-6; 101-68-8	flüssig	30
DESMODUR PUL 10PL01	9016-87-9	flüssig	240
Dibutylamin	111-92-2	flüssig	60
Dibutylphthalat 99%	84-74-2	flüssig	>480
Dichloracetamid	79-07-2	fest	120
Dichloracetylchlorid	79-04-9	flüssig	30
Dichloracetylchlorid 97% (DCAC)	79-04-9	flüssig	30
Dichlordifluormethan (R12)	75-71-8	gasförmig	0

Dichloressigsäure	79-43-6	flüssig	30
Dichloressigsäureethylester	105-39-5	flüssig	10
Dichloressigsäuremethylester	116-54-1	flüssig	10
Dichlormethan	75-09-2	flüssig	7
Dieselmkraftstoff	68476-34-6	flüssig	60
Diethanolamin (zur Analyse)	111-42-2	flüssig	60
Diethylamin	109-89-7	flüssig	18
Diethylen glykoldimethylether	111-96-6	flüssig	30
Diethylether	60-29-7	flüssig	10
Diethylketon	96-22-0	flüssig	>480
Diisobutylketon	108-83-8	flüssig	30
Dimethylether	115-10-6	flüssig	10
Dimethylformamid	68-12-2	flüssig	25
Dimethylsulfat	77-78-1	flüssig	120
Dimethylsulfoxid	67-68-5	flüssig	60
Dinatriummetasilikat-Pentahydrat	10213-79-3	fest	>480
Diocetyl adipat	123-79-5	flüssig	>480
Eisen(III)-Chlorid-Lösung	7705-08-0	flüssig	>480
Essigsäure 1 M	64-19-7	flüssig	>480
Essigsäure 10%	64-19-7	flüssig	>480
Essigsäure 100% (wasserfrei)	64-19-7	flüssig	60
Essigsäure 50%	64-19-7	flüssig	>480
Essigsäure 80%	64-19-7	flüssig	240
Essigsäure konz. (Eisessig)	64-19-7	flüssig	60
Essigsäureanhydrid	108-24-7	flüssig	10
Ethanol (konzentriert)	64-17-5	flüssig	120
Ethanol 10%	64-17-5	flüssig	>480
Ethanol 35%	64-17-5	flüssig	>480
Ethanol 50%	64-17-5	flüssig	200
Ethanol 641 (96%, vergällt mit 1% 2-Butanon)	64-17-5, 7732-18-5, 78-93-3	flüssig	120
Ethanol 70%	64-17-5	flüssig	150
Ethanol 80%	64-17-5	flüssig	120
Ethanol 96% (vergällt mit 1% MEK)	64-17-5, 78-93-3	flüssig	120
Ethanolamin 10-15%	141-43-5	flüssig	120
Ethanolamine	141-43-5	flüssig	240
Ethidiumbromid 1%	1239-45-8	flüssig	>480
Ethidiumbromid 5%	1239-45-8	flüssig	>480
Ethylacetat	141-78-6	flüssig	10
Ethylacrylat	140-88-5	flüssig	30
Ethylbenzol	100-41-4	flüssig	10
Ethylenglykol	111-90-0	flüssig	>480
Exsol D30	64742-48-9	flüssig	30
Fentanyl Feststoff	437-38-7	fest	60
Flusssäure 0,1-1%	7664-39-3	flüssig	>480
Flusssäure 10%	7664-39-3	flüssig	>480
Flusssäure 15%	7664-39-3	flüssig	>480
Flusssäure 20%	7664-39-3	flüssig	>480
Flusssäure 37%	7664-39-3	flüssig	120
Flusssäure 40%	7664-39-3	flüssig	120
Flusssäure 48%	7664-39-3	flüssig	120
Flusssäure 75%	7664-39-3	flüssig	10
Formaldehyd 10%	50-00-0	flüssig	>480
Formaldehyd 25%	50-00-0	flüssig	>480
Formaldehyd 35%	50-00-0	flüssig	>480
Formaldehyd 37%	50-00-0	flüssig	>480
Formaldehyd 4%	50-00-0	flüssig	>480
Formalin 10%	82115-62-6	flüssig	>480
Formalin 20%	82115-62-6	flüssig	>480
Formalin 30%	82115-62-6	flüssig	>480
Glycerin	56-81-5	flüssig	>480
HEMPEL'S CURING AGENT 98930	28182-81-2; 108-10-1; 123-86-4; 64742-95-6; 4083-64-1	flüssig	80
Halothan (2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan)	151-67-7	flüssig	5
Heizöl	93821-66-0	flüssig	80
Hempaprime Multi 500 Base	1675-54-3; 13463-67-7; 68609-97-2; 68512-30-1; 71-36-3; 100-41-4	flüssig	30
Hempatex HI-Build 46330	128601-23-0; 1330-20-7; 85535-85-9; 123-86-4; 13463-67-7; 100-41-4; 64742-82-1; 108-88-3	flüssig	60
Hempathane 55939 Base	13463-67-7; 123-86-4; 108-65-6; 1330-20-7; 123-42-2	flüssig	30
Hempels Curing Agent 95090	1330-20-7; 90-72-2; 71-36-3; 100-41-4; 112-24-3	flüssig	60
Heptadecafluorooctan-1-sulfonsäure (Perfluorooctansulfonsäure) und ihre Salze	1763-23-1	fest	>480
Hexachlorbenzol	118-74-1	flüssig	0
Hexamethylen diisocyanat	822-06-0	flüssig	120
Hexan (n-Hexan)	110-54-3	flüssig	10
IPOCLORIX PWG	7681-52-9	fest	>480
Isooctan	540-84-1	flüssig	30
Isopropanol / 2-Propanol	67-63-0	flüssig	360
Isopropanol 40%	67-63-0	flüssig	>480
Isopropanol 60%	67-63-0	flüssig	>480
Isopropanol 70%	67-63-0	flüssig	>480
Isopropanol 80%	67-63-0	flüssig	360
KEMIRA PAX 18	1327-41-9	flüssig	>480
Kalilauge 10%	1310-58-3	flüssig	>480
Kalilauge gesättigt	1310-58-3	flüssig	>480
Kaliumdisulfat ≥ 96%	16731-55-8	flüssig	>480

Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff, Kohlendisulfid)	75-15-0	flüssig	0
Kohlenstoffmonoxid	630-08-0	gasförmig	10
Kohlenstofftetrachlorid (Tetrachlormethan)	56-23-5	flüssig	0
Lindan (γ-1,2,3,4,5,6-Hexa-chlorcyclohexan)	58-89-9	fest	>480
Methanol	67-56-1	flüssig	51
Methylacetat	79-20-9	flüssig	20
Methylethylketon (MEK)	123-91-1	flüssig	8
Milchsäure (Kwas mlekowy Purac PF90)	79-33-4	flüssig	>480
Motoröl	8042-47-5	flüssig	240
N,N-Dimethylacetamid	127-19-5	flüssig	30
N,N-Dimethylformamid (Dimethylformamid)	68-12-2	flüssig	30
N-Methyl-2-Pyrrolidon	872-50-4	flüssig	30
NOVAGUARD 890 BASE WHITE	9003-36-5; 30499-70-8; 100-51-6; 28064-14-4;	flüssig	240
NOVAGUARD 890 HARDENER GREEN	6864-37-5; 100-51-6; 1760-24-3; 90-72-2	flüssig	240
Naphtha	64742-49-0	flüssig	30
Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	flüssig	>480
Natronlauge 10%	1310-73-2	flüssig	>480
Natronlauge 40%	1310-73-2	flüssig	>480
Natronlauge 5-50%	1310-73-2	flüssig	>480
Natronlauge 50%	1310-73-2	flüssig	>480
Natronlauge gesättigt	1310-73-2	flüssig	>480
Nitroverdünnung		flüssig	5
Parathion	56-38-2	flüssig	>480
Pentadecafluorooctansäure (Perfluorooctansäure) und ihre anorganischen Salze	335-67-1	fest	>480
Petrolether 40-60°C	64742-49-0	flüssig	40
Petroleum	64742-48-9	flüssig	40
Phenol	108-95-2	fest	120
Phosphorsäure 10%	7664-38-2	flüssig	>480
Phosphorsäure gesättigt	7664-38-2	flüssig	>480
Propylalkohol (1-Propanol)	71-23-8	flüssig	>480
Propylenoxid (1,2-Epoxypropan)	75-56-9	flüssig	0
Quecksilber	7439-97-6	fest	>480
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ≥19 - <22%	1310-73-2	flüssig	>480
SOSA C 32%	1310-73-2	flüssig	>480
SOSA C TEC PERLAS	1310-73-2	fest	>480
Salpetersäure 10%	7697-37-2	flüssig	>480
Salpetersäure 36%	7697-37-2	flüssig	>480
Salpetersäure 50%	7697-37-2	flüssig	>480
Salpetersäure 53%	7697-37-2	flüssig	>480
Salpetersäure 55% (technisch)	7697-37-2	flüssig	>480
Salpetersäure 65%	7697-37-2	flüssig	>480
Salpetersäure 70%	7697-37-2	flüssig	>480
Salzsäure 10%	7647-01-0	flüssig	>480
Salzsäure 25%	7647-01-0	flüssig	>480
Salzsäure 30–32%	7647-01-0	flüssig	>480
Schwefelsäure 20%	7664-93-9	flüssig	>480
Schwefelsäure 37,5% (Batteriesäure)	7664-93-9	flüssig	>480
Schwefelsäure 38%	7664-93-9	flüssig	>480
Schwefelsäure 45%	7664-93-9	flüssig	>480
Schwefelsäure 50%	7664-93-9	flüssig	>480
Schwefelsäure 92-98,6%	7664-93-9	flüssig	60
Schwefelsäure 96%	7664-93-9	flüssig	156
Selen und seine anorganische Verbindungen	7782-49-2	fest	>480
Styrol	100-42-5	flüssig	20
Tekodur Hardener 7323-03 Colourless	666723-27-9; 28182-81-2; 108-65-6	flüssig	60
Tetrachlorethylen	127-18-4	flüssig	90
Tetraethylblei	78-00-2	flüssig	5
Tetrahydrofuran	109-99-9	flüssig	0
Tetramethylblei	75-74-1	flüssig	5
Toluol	108-88-3	flüssig	15
Trichlorethylen (Tri)	79-01-6	flüssig	10
Triethylamin	121-44-8	flüssig	140
Vitamin K-Antagonisten	-	fest	>480
Wasserstoffperoxid 10%	7722-84-1	flüssig	>480
Wasserstoffperoxid 20%	7722-84-1	flüssig	>480
Wasserstoffperoxid 30%	7722-84-1	flüssig	>480
Xylol	1330-20-7	flüssig	6
Zement	65997-15-1	fest	>480
Zitronensäure	77-92-9	flüssig	>480
n-Heptan	142-82	flüssig	2
Ácido sulfúrico	7664-93-9	flüssig	60

Legende

Durchbruchzeit in Minuten	Empfehlung
0 - 10	Nicht empfohlen
10 - 60	Geringer Schutz / Spritzschutz
60 - 240	Mittlerer Schutz
240 - 480	Hoher Schutz

Diese Auflistung stellt eine Einsatzempfehlung für die dargestellten Chemikalienschutzhandschuhe von NITRAS dar. Die Schutzhandschuhe wurden unter Laborbedingungen anhand von ausgewählten Chemikalien geprüft (Permeationszeiten in Minuten). In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass die Leistungsfähigkeit von persönlicher Schutzausrüstung generell von den Bedingungen am jeweiligen Arbeitsplatz abhängen. Die angegebenen Permeationszeiten stellen also eine Empfehlung dar und können durch situations- und arbeitsplatzspezifische Faktoren (z. B. Konzentration / Mischung von Chemikalien, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Temperaturen, Art der Lagerung, Abrieb, Verwendungsintensität, verwendete Hautschutzmittel/Hautpflegemittel) beeinflusst werden. Alle Angaben ohne Gewähr.